

Dr DUŠAN DRAGOVIĆ*

PRIRODNI MINERALNI RESURSI CRNE GORE

UVOD

*Koristimo racionalno
naše mineralno bogatstvo*

Prirodni mineralni resursi Crne Gore, kao faktor privrednog razvoja, najmanje su proučeni i definisani. Neosporna je činjenica da se oni nedovoljno i neracionalno koriste. Ako uz ovo dodamo da su izostali ili su slabo razvijeni prerađivački kapaciteti, valorizacija prirodnih mineralnih resursa je na nezavidnom nivou, izuzimajući djelimičnu preradu crvenih boksita u glinicu, aluminijum u finalne proizvode, kao i finalnu preradu jednog dijela proizvodnje blokova ukrasnog kamena.

Ekonomска kriza zahvatila je čitav svijet a našu zemlju i embargo, što se snažno osjeća i u sferi mineralne ekonomije. To se ogleda:

- u drastičnom smanjenju pa i potpunoj restrikciji sredstava za geološka istraživanja,
- u veoma skupim istražnim bušenjima, rudarskim radovima i laboratorijskim ispitivanjima,
- u stagniranju proizvodnje uglja i ukrasnog kamena,
- obustavljenoj proizvodnji olovo-cinka, crvenih boksita, bijelih boksita, bentonita, barita, glina.

Pri svemu ovome ne treba ispuštiti iz vida i uticaj mineralne ekonomije na prirodu, odnosno životnu sredinu, koji može dovesti do neželjenih posljedica.

* Institut za tehnička istraživanja, Podgorica, Cetinjski put bb

Izlazak iz krize na planu mineralne ekonomije je u novim tehnologijama koje će nesumnjivo dovesti do primjene savremenih metoda geoloških istraživanja, prestrukturiranja tradicionalne proizvodnje u rudarstvu i njegove revitalizacije, a to se odnosi i na primarnu preradu.

I KRATAK PREGLED MINERALNOG BOGATSTVA CRNE GORE

Teritoriju Crne Gore karakterišu brojne pojave i ležišta mineralnih sirovina. U skladu sa geološkom evolucijom prostora, tektonskim aktivnostima i magmatizmom, koncentrisana su u četiri oblasti (sl.1.):

- Sjeverna Crna Gora je prostor sa ležištima sulfidnih orudnjena (ollovo, cink, bakar) ugljeva, barita, glina, cementnih laporaca, tufova i dr.;
- Centralni dio Crne Gore nosi u sebi brojna ležišta crvenih boksita, bijelih boksita, ukrasnog kamena, krečnjaka, dolomita i cementnih laporaca;
- Južni dio Crne Gore karakterišu ležišta bentonita, crvenog boksita, ukrasnog kamena, cementnih laporaca, a javljaju se mangan, živa i barit;
- Crnogorsko podmorje, izgrađeno od debelih tercijarnih i mezozoitskih naslaga, potencijalni je nosilac ugljovodnika (nafta i gas).

Dosadašnjim istraživanjima od mineralnih sirovina otkrivene su:

1. Energetske: ugljevi, nafta i gas, uran.
2. Metalične: olovo - cink, aluminijum (crveni boksiti), živa, mangan, željezo, bakar.
3. Nemetalične: bijeli boksit, barit, bentonit, ukrasni kamen, krečnjaci, dolomit, azbest, cementni laporci, gline, tufovi, kvarcne stijene.

1. Energetske mineralne sirovine


Ugljevi

Poznato je više ugljonosnih basena na području Pljevalja i Berana. Mrko-lignitni ugalj Pljevalja eksploratiše se površinski u revirima Potrlica i Borovića. Na ovom području pored Pljevaljskog značajni su baseni: maočki, mataruški, otilovički, glisnički, brvenički, a poznato je i niz drugih.

Na području Berana su dva ekonomski značajna basena mrkog uglja: beranski i polički. U beranskom basenu ugalj se eksploratiše u reviru Petnjik jamskim putem. U poličkom basenu se izvode geološka istraživanja na utvrđivanju rezervi.

**sl. 1 PREGLEDNA KARTA VAŽNIJIH MINERALNIH SIROVINA
CRNE GORE**

0 10 20 30 40 50 km



Nafte i gas

U Crnoj Gori nijesu otkrivena ležišta nafte i gasa od ekonomskog interesa, a postignuti rezultati opravdavaju dalja istraživanja.

Do sada su urađena obimna naftno-geološka istraživanja, među kojima 17 dubokih istražnih bušotina i 16 strukturnih bušotina na kopnu ukupne dubine 47.000 metara, kao i četiri duboke istražne bušotine u podmorju ukupne dubine 17.000 metara.

Za otkrivanje ležišta nafte i gase najperspektivnije su dvije depresije sa veoma debelim naslagama sedimenata koje imaju osobine stijena nosioca nafte. To se odnosi na prostor Južnojadranskog basena i Ćemovskog polja.

Uran

Na teritoriji Crne Gore javljaju se stijenski kompleksi - potencijalni nosioci mineralizacija urana. Proučavanja i istraživanja u proteklom periodu bila su veoma malog obima i isključivo prospekcijskog karaktera. Njima nisu utvrđene pojave i ležišta od ekonomskog interesa. Međutim, prisutna je mogućnost otkrivanja endogenih i egzogenih orudnjenja urana u stijenama paleozojskog kompleksa u prostorima trijaskih magmatskih aktivnosti karakterističnih za područje sjeveroistočne Crne Gore.

Treset

Na sjevernom i sjeveroistočnom obodu Skadarskog jezera javljaju se veoma značajne naslage treseta. Jedan mali dio prostora u zoni Huma obuhvaćen je istraživanjima prilikom kojih su procijenjene velike rezerve treseta.

Najširu primjenu treset ima kao prirodno đubrivo a koristi se i u medicinske svrhe. U poljoprivredi je značajan zbog zamjene vještačkog đubriva, čime se smanjuje zagadivanje zemljišta a time i podzemnih voda.

2. Metalične mineralne sirovine*Aluminijum (crveni boksit)*

Crveni boksi predstavljaju jednu od najznačajnijih mineralnih sirovina Crne Gore. Poznata su brojna, po rezervama i kvalitetu impozantna ležišta, skoncentrisana na području Nikšića. Trećina prostora Crne Gore nosi u sebi ležišta crvenih boksita. Centri eksploracije su u Nikšičkoj Župi. Eksploracija boksita je sada u prekidu.

Olovocink

Na području sjeverne Crne Gore poznate su brojne pojave i ležišta olovo-cinkovih ruda: Šćepan Polje, Mratinje, Kozica, Bijelo Polje, Konjusi, Vistor, Sjekirica, Velička rijeka, Pjeluhe i dr.

U rudnicima "Šuplja Stijena" i "Brskovo" dugogodišnja eksploracija i proizvodnja flotiranog koncentrata cinka i olova sada je u prekidu. Oba rudnika raspolažu znatnim rezervama bilansnih vrsta.

B a k a r

Orudnjenja bakra javljaju se u dijabazima Varina južno od Pljevalja. Dosadašnja istraživanja ukazuju na siromašna orudnjenja ekonomski neinteresantna. Bakar je takođe stalni pratilac sulfidnih orudnjenja (olovo-cink) na prostorima sjeveroistočne i istočne Crne Gore.

Ž i v a

Mineralizacije žive otkrivene su u Krnjoj Jeli (Boan), Bjelojevićima (Mojkovac), Spiču (Sutomore), Kovaču (Pljevlja). Najznačajnije pojave su u Krnjoj Jeli (Semolj) kod Boana, gdje su istraživanja, iako malog obima, ukazala da vulkanogene stijene ovog područja nose značajna orudnjenja žive, zbog čega je ovaj prostor potencijalan za pronalaženje mineralizacije od ekonomskog interesa.

G v o ž d e

Pojave rude gvožđa registrovane su na brojnim lokalitetima (Sozina, Varine, Kozica, Bjelasica i dr.). Do sada nijesu otkrivene koncentracije od ekonomskog interesa. Na Sozini su utvrđene rezerve malog obima.

M a n g a n

Mangan se javlja na Sinjavini, u Crmnici i duž Crnogorskog Primorja. Istraživan je u više navrata. Do sada otkrivene pojave ocijenjene su ekonomski neinteresantnim.

M e t a l i č n i p j e s k o v i

Na prostoru Velike plaže kod Ulcinja javljaju se naslage metaličnih pjeskova nastalih nanosom Bojane. Sadrže Cr_2O_3 - 2,76 kg/m³, TiO_2 - 5,76 kg/m³. Na ovom prostoru vršena su obimna istraživanja i utvrđene rezerve. Šezdesetih godina tehnološka rješenja nijesu pružila mogućnost rentabilne estrakcije ovih metala. U današnjoj situaciji postavlja se uopšte pitanje njihove eksploracije i prerade u uslovima ekspanzije turizma na ovom prostoru.

3. Nemetalične mineralne sirovine

B i j e l i b o k s i t

U karbonatnim kompleksima Stare Crne Gore, Nikšića i Velimlja, javljaju se brojna ležišta boksita i glina pod imenom "bijeli boksiti". Eksplorati-

sani su za potrebe vatrostalne industrije. Do sada je malo urađeno na planu šire primjene bijelih boksita u industriji iako za to postoje realne mogućnosti.

Na Cetinju je izgrađen pogon za elektrotopljenje bijelih boksita gdje je proizvođen mulit. Vršeni su i opiti dobijanja keramičkih vlakana od bijelih boksita. Pogon sada nije u radu.

Eksplotacija bijelih boksita je obustavljena iako je tržište zainteresованo za snabdijevanje sirovog bijelog boksita od 10.000 t/g (Fabrika šamota - Aranđelovac). U korišćenju nekomercijalnih vrsta bijelih boksita postignuti su značajni rezultati, naročito u dobijanju kaolina.

B a r i t

Pojave i ležišta barita od ekonomskog interesa poznate su u oblasti planine Kovač sjeverno od Pljevalja. U oblasti Podkovača istraživano je nekoliko ležišta (Guta, Podguta, Bare, Đule) i utvrđene značajne rezerve. U baritu Podkovača prisutna je i mineralizacija žive. Rudnik je zatvoren 1956. godine. Urađeni predinvesticioni program za proizvodnju barijumovih soli po originalnoj tehnologiji nije realizovan iako su predviđeni proizvodi nabavljeni iz uvoza.

B e n t o n i t

Ekonomski najznačajnije naslage bentonita su u Bijelom Polju iznad Petrovca na moru, gdje su i eksplorisane od 1958. godine. U Buljarici je radio pogon za meljavu i preradu bentonita. Eksplotacija i prerada obustavljena je 1970. godine. Dosadašnjim geološkim istraživanjima utvrđene su znatne rezerve bentonita.

Na Crnogorskem primorju, u Crmnici, kod Šavnika i u drugim područjima poznate su pojave i ležišta bentonita, od kojih su neke i istraživane. Nijesu od ekonomskog značaja.

U k r a s n i k a m e n

Razvoju proizvodnje i prerade ukrasnog kamena u Crnoj Gori ne poklanja se dovoljna pažnja. Dekorativnost i povoljne fizičko-mehaničke osobine brojnih varijeteta ukrasnog kamena, prostor Crne Gore čine veoma perspektivnim za razvoj preradivačke industrije. U ovom pogledu najveću potencijalnost ima Zetsko-bjelopavlička ravnica sa obodom, gdje su današnji centri eksplotacije i prerade. Najvećim dijelom ukrasni kamen Crne Gore čine karbonatne stijene - krečnjaci. Do sada poznate mase mermerra Kolašina i Andrijevice su tektonski oštećene i ne omogućavaju proizvodnju blokova komercijalnih dimenzija. Danas su u eksplotaciji dva majdانا kod Spuža (Majlat, Klikovača). Savremeno opremljen pogon prerade je u Danilovgradu. U pripremi za eksplotaciju je kvalitetno ležište u Krutama kod Ulcinja.

Krečnjači (karbonatna punila)

Na području Crne Gore javljaju se krečnjaci koji po svom hemijskom sastavu i fizičkim osobinama nalaze primjenu u proizvodnji karbonatnih punila potrebnih industriji i građevinarstvu. Najperspektivnije u ovom smislu je područje Zetsko-bjelopavličke ravnice sa više lokaliteta kvalitetnih krečnjačkih masa, sa povoljnim komunikacijama i topografskim uslovima za eksploraciju. Do sada postignuti rezultati tehnoloških ispitivanja opravdavaju dalje aktivnosti na valorizaciji krečnjaka za proizvodnju punila.

Dolomit

U proteklom periodu istraživani su dolomiti područja Skadarskog jezera (Vranjina, Virpazar). Ovim istraživanjima utvrđene su značajne rezerve dolomita pogodnog za proizvodnju sintermagnezita. Međutim, iz ekoloških razloga, odustalo se od izgradnje fabrike. Dolomitne mase poznate su i u drugim područjima Crne Gore (Cetinje, Grahovo, Ulcinj i dr.).

Cementni laporci

Cementni laporci javljaju se na Crnogorskom primorju, području Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Duge, Berana, a najviše u Pljevljima gdje pokrivaju ugljene naslage. Korišćeni su u industriji cigle (Račica - Tivat), a laporci ugljenih basena Pljevalja za proizvodnju portland cementa u fabrici koja je obustavila rad.

Gline

Korišćene su sa više lokaliteta u ciglarskoj industriji (Tivat, Spuž, Kolašin, Pljevlja, Berane, Bijelo Polje). Danas su sve ciglane obustavile rad. U Beranama je obnovljena proizvodnja ograničenog obima.

Azbest

Pojave azbesta u serpentinitima kod Rožaja, istraživane u proteklom periodu, nijesu od ekonomskog interesa.

Kvarcne stijene

Velike mase kvarcnih (rožnačkih) stijena javljaju se u Lastvi kod Tivta. Dosadašnjem istraživanjem utvrđene su znatne rezerve. Poslužile su početkom sedamdesetih godina za projektovanje fabrike ambalažnog stakla u Tivtu, što nije ostvareno. U malim količinama eksplorisan je za potrebe Kombinat aluminijuma u Podgorici.

II AKTUELNA PROBLEMATIKA MINERALNE SIROVINSKE BAZE CRNE GORE

Stanje mineralne sirovinske baze Crne Gore ne može se cijeniti preko tabela rezervi (tab. 1.) već kroz realne mogućnosti da se ono valorizuje.

Danas je prisutan znatan broj zatvorenih rudnika, odnosno prekinuta eksploracija više mineralnih sirovina, kao i veliki broj obustavljenih istraživačkih objekata metala, nemetala i kaustobiolita (ugljevi). Najpogubnije posljedice su zbog usporavanja ili potpunog prekida istraživanja nafte i gasa u podmorju i na kopnu.

Ako bi izuzeli manje važne mineralne sirovine potrebne građevinarstvu (šljunak i pijesak, tehnički građevinski kamen), danas se eksploratišu:

- mrkolignitni ugalj
- mrki ugalj
- ukrasni kamen.

I kod njih je proizvodnja ograničenog obima posljedica ekonomске blokade a i nekih subjektivnih faktora kao što su kod mrkog uglja nepovoljni geološko-rudarski uslovi eksploracije, kod ukrasnog kamena nedostatak kadrova i neracionalna eksploracija.

Danas je obustavljena eksploracija mineralnih sirovina:

- olovo-cink ("Šuplja Stijena" - 1987, Brskovo - 1992)
- crveni boksit (1993)
- bijeli boksit (1988)
- barit (1956)
- bentonit (1971)
- gline (ciglarske) (pet majdana za 15 godina).

Izuzimajući crveni boksit čija je eksploracija obustavljena sankcijama u maju 1993. godine, motivi prekida proizvodnje ostalih mineralnih sirovina iziskuju potrebu da se u sadašnjoj situaciji sagleda postojeća problematika i ocijene mogućnosti revitalizacije pojedinih rudnika.

U proteklom periodu više puta činjen je pokušaj pokretanja aktivnosti na predmetnom planu. U najboljem slučaju data je samo verbalna podrška. Krajem 1993. godine Institut za tehnička istraživanja pripremio je predlog aktivnosti za valorizaciju prirodnih mineralnih resursa Crne Gore čija je eksploracija obustavljena i ponudio saradnju nekim institucijama koje su se bavile rudarskom i tehnološkom problematikom naših sirovina. To se odnosi na Rudarski institut iz Zemuna i Institut za tehnologiju nuklernih i drugih mineralnih sirovina iz Beograda, koji su izrazili spremnost za saradnju. Takođe je uslijedila podrška nadležnih organa Republike (Ministarstva za energetiku, industriju i rudarstvo, Agencije za prestrukturiranje i strana ulaganja Crne Gore i Sekretarijata za razvoj). Aktivnosti u ovom smislu privode se

kraju nakon čega će se održati odgovarajuća prezentacija u cilju sveobuhvatnog i organizovanog rješavanja problematike valorizacije mineralnih sirovina u uslovima ekonomске blokade. Obradom problematike mineralnih resursa dobiće se realni podaci i osnova od značaja za Republiku kao vlasnika prirodnog bogatstva odnosno izdavanja koncesija za istraživanja i eksploraciju mineralnih sirovina u Crnoj Gori.

1. Rudnik "Šuplja Stijena"

Bio je u eksploraciji 1954-1987. godine.

Proizvedeno je oko 4.000.000 tona olovo-cinkove rude odnosno 46.000 tona čistog olova i 151.000 tona čistog cinka.

Bilansne rezerve ($B+C_1$) iznose 5.600.000 tona

Vanbilansne rezerve ($B+C_1$) 2.900.000 tona

Potencijalne rezerve (C_2) 30.000.000 tona

(Bilansne i vanbilansne rezerve odnose se na jedan revir rudnika "Šuplja Stijena" (Istočna struktura) a potencijalne na sva ležišta. Eksploracione rezerve ($B+C_1$) iznose 5.366.976 tona).

Rudnik je zatvoren zbog neobezbjedenih izvora finansiranja revitalizacije rudnika prema uredenom Investicionom programu iz 1991. godine, kojim je projektovana godišnja proizvodnja rude od 600.000 tona ukupnog metala oko 2%, njena pretkoncentracija na samom rudniku i svođenje na 240.000 tona ukupnog metala od 4%. Ovim postupkom povećala bi se proizvodnja koncentrata olova i cinka za tri puta, a transport rude žičarom ili kamionima smanjio za oko 60%.

U uslovima proizvodnje prema predviđenom kapacitetu vijek trajanja rudnika bio bi 15 godina, ne uzimajući u obzir nove rezerve. Prema dosadašnjim saznanjima infrastrukturni objekti rudnika (Šule) i flotacije (Gradac) kao i postojeća oprema su uglavnom sačuvani.

Danas se teško može odrediti reći o mogućnostima revitalizacije, odnosno ponovnog otvaranja rudnika "Šuplja Stijena", s obzirom da se u uslovima ekonomске blokade ne može plasirati proizvedeni koncentrat olovo cinka. Međutim, to ne znači da ne treba preduzeti određene aktivnosti.

U ovom smislu naša preporuka je:

- Čuvanje i održavanje infrastrukturnih objekata, opreme i instalacija.

- Čuvanje projektne, tehničke, geološke, geodetske i druge dokumentacije.

- Analiziranje i ocjenjivanje investiciono-tehničke i druge projektne dokumentacije koja bi mogla da posluži za razradu predloga rješenja aktiviranja rudnika u najnovijim uslovima, odnosno u uslovima davanja koncesija.

Tab.1. STANJE REZERVI MINERALNIH SIROVINA (31.12.1993)

(u 10^3)

| Rb. | Mineralna sirovina | j.m. | Bilansne A+B+C ₁ | Eksplotat. A+B+C ₁ | Vanbilans. A+B+C ₁ | Potencijalne C ₂ +D ₁ +D ₂ |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Mrkolignitni ugalj | t | 225000 | 200000 | 21449 | 9540 |
| 2. | Mrki ugalj | t | 31623 | 23579 | 20727 | 103624 |
| 3. | Treset | m ³ | | | | 40000 |
| 4. | Nafta | t | | | | 748420 |
| 5. | Gas | m ³ | | | | 40983000 |
| 6. | Olovo cink | t | 7883 | 6996 | 24498 | 94870 |
| 7. | Bakar | t | | | 5297 | 2041 |
| 8. | Živa | t | | | | 270 |
| 9. | Hromit | | | | 38174 | 476970 |
| 10. | Crveni boksit | t | 30428 | 22704 | 11233 | 16250 |
| 11. | Barit | t | 310 | 279 | 48 | 125 |
| 12. | Bentonit | t | 3130 | | 730 | 1870 |
| 13. | Bijeli bokspiti | t | 246 | 185 | 1396 | 2885 |
| 14. | Krečnjak | t | 7021 | 7000 | | 2000 |
| 15. | Dolomit | t | 87844 | 67696 | | 100866 |
| 16. | Kvarcene sirovine (rožnaci) | t | 3705 | | | 10000 |
| 17. | Vatrostalna glina | t | 11937 | 3581 | 1488 | 5254 |
| 18. | Ukrasni kamen | m ³ | 2986 | 1175 | 54 | 2691 |
| 19. | Bigar | m ³ | 255 | 116 | 103 | 148 |
| 20. | Laporac (cementni) | t | 91476 | 13734 | 2611 | 226192 |
| 21. | Tehnički grad. kamen | m ³ | 16769 | 15457 | 364 | 9062 |
| 22. | Gline (ciglarske) | m ³ | 7727 | 4221 | 8885 | 581761 |
| 23. | Šljunak i pijesak | m ³ | 6817 | 5171 | 5200 | 4450 |

Izvor: M. Ostojić 1995 Kratak prikaz rudarske industrije u Crnoj Gori
 Ministarstvo industrije, energetike i rудarstva RCG, Podgorica

2. Rudnik Brskovo

Nalazio se u eksploataciji 1976-1992. godine.

U periodu 1976-1991. proizvedeno je oko 2,9 miliona tona rude iz koje je dobijeno oko 33.000 tona koncentrata olova, 84.000 tona koncentrata cinka i 165.000 tona prita.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bilansne rezerve ($B+C_1$) iznose | 7.900.000 tona |
| Vanbilansne rezerve ($B+V_1$) | 1.200.000 tona |
| Potencijalne (C_2) | 14.500.000 tona |
| Eksploracione rezerve | 5.800.000 tona |

Investiciona izgradnja rudnika Brskovo trajala je deset godina (1966-1976). Ruda je dobijana podzemnim i površinskim otkopavanjem. Iako su mijenjane metode i način otkopavanja, projektovani kapacitet proizvodnje nije bio dostignut, što je uticalo na rentabilitet rada rudnika. Pokušaji da se novim ulaganjima u rekonstrukciju rudnik stabilizuje nijesu imali efekta, zbog čega je stalno pogoršavan i onako težak položaj rudnika.

Posebne poteškoće stvarala je ruda sa ležišta "Brskovo" koja se zbog zgljinjenosti veoma teško flotirala.

Navedene okolnosti, kao i nedostatak kvalifikovanog kadra, sveo je proizvodnju na minimum (315.000 tona u 1981. a 33.000 tona u 1991. godini), zbog čega je rudnik poslovao sa velikim gubicima pa je konačno došlo do prekida rada preduzeća.

Eventualno prestrukturiranje ili revitalizacija rudnika Brskovo ne smatra se svrshodnom i prioritetnom u okviru rješavanja problematike zatvorenih rudnika, s obzirom da su povoljniji uslovi ponovnog otvaranja rudnika "Šupljia Stijena". Novo flotacijsko jalovište rudnika Brskovo predstavlja nepremostivu prepreku njegovom ponovnom otvaranju.

3. Rudnik bijelog boksita (Cetinje)

Eksploracija bijelih boksita počela je 1949. godine. Do 1955. godine to su radili "Boksi" - Nikšić a nadalje "Boksi" iz Cetinja.

U periodu 1955-1988. godine proizvedeno je oko 250.000 tona sirovog boksita koji je plasiran na domaćem i stranom tržištu.

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Bilansne rezerve ($A+B+C_1$) iznose | 250.000 tona |
| Vanbilansne rezerve ($A+B+C_1$) | 1.400.000 tona |
| Potencijalne (C_2) | 2.900.000 tona |
| Eksploracione rezerve ($A+B+C_1$) | 185.000 tona |

Za ocjenu stanja i problematike bijelih boksita treba imati u vidu niz relevantnih faktora:

- bijeli boksi je sirovina malo proučena u geološkom i tehničkom smislu,

- bijeli boksit nije do sada našao adekvatnu primjenu u industriji što se odnosi na visokovatrostalne materijale,
- korišćenje bijelog boksita kao dodatka šamotu (vatrostalne opeke) je najnizi vid njegove primjene jer služi kao dodatak šamotu za poboljšanje sadržaja aluminije u vatrostalnim opekama. Nažalost, za ove potrebe eksploatišu se najvalitetnije niskoželjezovite vrste bijelog boksita,
- eksploatacija bijelih boksita moguća je samo jamskim putem, što pretpostavlja adekvatnu organizaciju (kadrovi, oprema) i znatna finansijska ulaganja,
- prisutne su povoljne mogućnosti primjene nekomercijalnih vrsta bijelog boksita u industrijske svrhe,
- moguća je proizvodnja visokovatrostalnog materijala odnosno elektrotopljenog mulita u pogonu na Cetinju.

Cijeneći značaj bijelih boksita kao sirovine za proizvodnju vatrostalnog i visokovatrostalnog materijala a sa tim i njihovu ulogu za razvoj vatrostalne industrije u Crnoj Gori, svršishodno je da im se posveti puna pažnja. U tom smislu moguće su alternative:

Varijanta I

Orijentacija na eksploataciju bijelog boksita za potrebe industrije vatrostalnog materijala (šamot), zašta je prisutan interes (Ugovor sa Fabrikom šamota u Aranđelovcu na 10.000 tona godišnje).

Varijanta II

Osvajanje proizvodnje visokovatrostalnog materijala u Crnoj Gori od nekomercijalnih vrsta boksita, u pogonu za elektrotopljenje na Cetinju. To se odnosi na dobijanje mulita i nuz-prodakta-fersilicijuma. Bilo bi istovremeno obavljanje poluindustrijskih i industrijskih ispitivanja za proizvodnju keramičkim vlakana korišćenjem nekvalitetnih bijelih boksita.

Varijanta III

Nastavak započetih tehnoloških ispitivanja za dobijanje kaolina i drugih proizvoda od nekomercijalnih vrsta bijelog boksita u zajednici sa drugim institucijama.

Kod alternative I prisutna je dilema o opravdanosti dalje eksploatacije bijelih boksita i radi prodaje u sirovom stanju za potrebe vatrostalne industrije, ili bilo u koje druge svrhe.

Kompleksnost ležišta bijelih boksita uslovjava selektivnu eksploataciju kod proizvodnje vatrostalnog boksita. Česte promjene kvaliteta u pojedinim otkopima zahtijevaju pripremu više nalazišta kao mjeru spriječavanja zastoja u obezbeđivanju ugovorenog kvaliteta i dinamike isporuke boksita kupcu.

Preduzeće koje se bavi eksploatacijom boksite ne raspolaže stručnim kadrovima, opremom i odgovarajućim projektima za eksploataciju. Za ostvarivanje eksploatacije po varijanti I neophodna su znatna ulaganja i znatan fond vremena za geološka istraživanja, pripremu i otvaranje rudnika.

Alternativa II omogućava korišćenje nekomercijalnih vrsta bijelog boksite i njihovu preradu u sopstvenoj kući, odnosno, u postojećem pogonu na Cetinju ili novoj lokaciji u Podgorici ili Nikšiću. Preseljenje pogona u bilo koji od metalurških kombinata otvara mogućnost ekonomičnog dobijanja visokovatrostalnog mulita a i drugih proizvoda.

Alternativa III pripada sferi naučno-istraživačkog rada i u tom smislu nastavak ispitivanja spada u obavezu odgovarajućih fondova Republike.

Pošto postojeće preduzeće nije u mogućnosti da obezbijedi sredstva i bilo kakvu drugu pomoć, rješavanje razvoja sirovinske baze, eksploatacije i prerade bijelih boksite treba da bude obaveza Republike.

4. Rudnik bentonita (Petrovac na moru)

Bentonit ili montmorilonit, specijalna vrsta gline koja u dodiru sa vodom bubri i višestruko povećava zapreminu, bila je predmet eksploatacije dugi niz godina sa ležišta u "Bijelom Polju" iznad Petrovca na moru. U Buljarici je radio pogon za meljavu i aktivizaciju ove sirovine.

Bentonit je eksploatisan 1958-1970. godine. Proizvedeno je oko 180.000 tona.

Pored eksploatsanog ležišta "Bijelo Polje" je i ležište "Bijela šuma" geološki istraženo i proučeno.

Geološke rezerve ($B+C_1$) iznose 2.280.000 tona

Potencijalne rezerve (C_2) 250.000 tona

Eksploatacija bentonita vršena je površinski uz ograničenu primjenu mechanizacije i drugih sredstava. Preradivan je pretežno za potrebe proizvodnje pesticida i posljednjih godina izvožen za Rusiju. Zbog zastoja u prodaji kao i namjera da se pogon za meljavu bentonita u Buljarici dislocira, postojeće preduzeće je prekinulo sa djelatnošću. Sredinom osamdesetih godina ispoljen je znatan interes INA-"Naftaplin" iz Zagreba za aktiviranje rudnika i izgradnje prerade na samom ležištu. Međutim, do realizacije ove inicijative nije došlo. U tom periodu bentonit je bio konjunkturna sirovina za korišćenje u isplaci kod bušenja na naftu na Jadranu.

Znatne rezerve ove sirovine, očuvana ležišta, povoljna infrastruktura, blizina pomorske luke i željeznice opravdavaju napore u sagledavanju mogućnosti aktiviranja eksploatacije bentonita.

5. Rudnik barita u Podkovaču (Pljevlja)

Barit predstavlja veoma konjuktturnu sirovinu od strategijskog značaja koja se upotrebljava u raketnoj tehnici, hemijskoj industriji za isplaku kod bušenja na naftu.

Poznata ležišta barita su u Podkovaču, oko 45 kilometara sjeverozapadno od Pljevalja.

Barit je eksplorisan od 1948. do 1956, najintenzivnije 1954/55. godine. Proizvedeno je oko 52.000 tona barita i izvezeno u SAD.

Geološke bilansne rezerve (A+B+C₁) iznose 309.759 tona

Geološke vanbilansne (A+B+C₁+C₂) 8.148 tona

Prosječan sadržaj BaSO₄ za bilansne rezerve iznosi 48,65% a za vanbilansne 53,22%.

Iz ovog pregleda kvaliteta proizilazi da je barit pri eksploraciji raubovan, našta su najvećim dijelom uticali uslovi kupca.

Bilo je više pokušaja da se pristupi ekonomskoj valorizaciji barita od strane Rudnika uglja Pljevlja. Urađeni su i investicioni programi i dijelom nabavljena oprema za njegovo oplemenjivanje, odnosno proizvodnju koncentrata. U 1986. godini Institut za tehnička istraživanja uradio je predinvesticionu studiju o tehničkim mogućnostima i ekonomskoj opravdanosti proizvodnje barijumovih soli iz barita u sirovom stanju ili flotacijskog koncentrata, što su omogućavala veoma povoljna tehnološka svojstva barita Podkovača.

Do tada obavljena tehnološka ispitivanja pokazala su da je iz rude barita Podkovača, prosječnog sadržaja 49% BaSO₄, moguće dobiti flotacijski koncentrat čiji kvalitet omogućava:

- Proizvodnju uljnog barita kao otežavača isplake pri dubinskim bušenjima,

- Dalju hemijsku preradu za dobijanje barijumovih soli koje se upotrebljavaju u raznim granama industrije.

Rudnik uglja Pljevlja već ima urađen projekat za otvaranje Rudnika barita i projekat za flotacijsko postrojenje.

Institut za tehnička istraživanja - Podgorica, raspolaže sopstvenom tehnologijom (patent prof. Petra Živkovića) proizvodnje barijumovih soli iz rude barita ili flotacijskog koncentrata barita (barijum karbonat, barijum titanat, barijum jodid, barijum nitrat, itd.).

Realizacija ideje ponovnog otvaranja Rudnika, izgradnja postrojenja za preradu barita i proizvodnja barijumovih soli je vrlo privlačna, a prisutne su i sljedeće povoljnosti:

- Oprema neophodna za proces proizvodnje može se nabaviti u zemlji,

- Ugalj koji se koristi za redukciju u proizvodnji nalazi se u Pljevljima,

- Većina potreba za barijumovim solima se uvozi,
- Investiciona ulaganja nijesu velika i
- Otvara mogućnost razvoja hemijske industrije kao vrlo propulzivne grane sa stanovišta tehničkog progresa i to u uslovima kada je ova proizvodna grana zapostavljena u privrednoj strukturi Crne Gore.

6. Ciglarske gline

Ciglarska proizvodnja u Crnoj Gori danas je potpuno zamrla. Zatvorene su ciglane u Tivtu kapaciteta 30,0 miliona JNF, Spužu (30,0 miliona JNF), Kolašinu (15,0 miliona JNF), Pljevljima (5,0 miliona JNF), Bijelom Polju. Jedino ciglana u Beranama, u privatnoj režiji, radi sa skraćenim obimom proizvodnje.

Nekadašnji kapaciteti ciglarske industrije u Crnoj Gori iznosili su preko 90,0 miliona JNF, a današnji program mogućeg plasmana je oko 150,0 miliona JNF. Ove činjenice ukazuju da bi ciglarski proizvodi u Crnoj Gori bili konjunktirni a nesumnjivo bi imali i tržište u susjednim zemljama nakon skidanja ekonomске blokade i postizanja mira u našoj zemlji.

Prema raspoloživim podacima obustava proizvodnje većine ciglana je neriješena sirovinska baza, kao glavni nedostatak. Kod svih ciglarskih preduzeća bilo je malo naklonosti o blagovremenom obezbjeđivanju rezervi, odnosno istraživanju sirovinske osnove, što je smatrano drugorazrednim zadatkom i balastom u ekonomiji.

Sistemska istraživanja rezervi i kvaliteta ciglarskih gлина vršena su na području Pljevalja gdje je radio dosta zastareli pogon ciglane malog kapaciteta. U 1986. godini urađen je investicioni program rekonstrukcije postojeće ciglane kapaciteta oko 5,0 miliona JNF. Pored proizvodnje punih opeka predviđena je i proizvodnja presovanog crijepe, što je za sada jedino u Crnoj Gori bilo moguće, zahvaljujući veoma kvalitetnim glinama ležišta "Maljevac" čije eksplatacione rezerve u dijelu istraživanog ležišta iznose preko 4,0 miliona tona. Gline "Maljevac" pored navedene namjene mogu se takođe koristiti za dobijanje fasadne opeke, ukrasne i upotrebljive keramike sa obojenim keramičkim crijeppom (fajansne pločice, klinker podne pločice).

S obzirom na oskudicu ciglarskih proizvoda u Crnoj Gori oživljavanju rada ove industrije trebalo bi posvetiti punu pažnju. U ovom smislu pljevaljske gline po svom kvalitetu, rezervama i mogućnostima dobijanja šire lepeze proizvoda, posebno crijepe, treba staviti na prioritetno mjesto osposobljavanje ciglarske industrije u Crnoj Gori.

7. Perspektivne mineralne sirovine

Posljednjih godina ekonomski interes pobuđuju i neke nove mineralne sirovine sa prostora Crne Gore, među kojima su krečnjaci kao sirovina za proizvodnju karbonatnih punila i treset Skadarskog jezera.

Karbonatna punila

Na više lokaliteta u Crnoj Gori javljaju se velike mase karbonatnih stijena (krečnjaci), od kojih su neke gotovo hemijski čiste. Predstavljaju dragocjenu sirovinu za proizvodnju karbonatnih punila čak i onih najkvalitetnijih vrsta koje se danas uvoze.

Do sada je ispitana veći broj uzoraka krečnjaka sa područja Zetsko-bjelopavličke ravnice, Virpazara i Andrijevice i za neke lokalitete dobijeni su veoma značajni rezultati. Proizvedene količine punila u laboratorijskom obimu upućene su na provjeru i atestiranje kod nekih potrošača u Jugoslaviji koji se bave proizvodnjom papira, boja i lakova, guma i hemijskoj industriji. Međutim, zbog nastale situacije, dalje aktivnosti na valorizaciji krečnjaka za karbonatna punila su obustavljene. No i pored toga, može se zaključiti da je nesporna njihova primjena u granicama dobijenog kvaliteta u građevinarstvu i poljoprivredi.

S obzirom da je prekinuto snabdijevanje nekih industrija u Srbiji koje su koristile karbonatna punila iz Slovenije, Hrvatske i Makedonije, veoma je aktuelno sagledavanje mogućnosti korišćenja krečnjačkih masa iz Crne Gore u navedene svrhe. Za realizaciju namjera u ovom pravcu povoljni uslovi postoje u Kombinatu aluminijuma u Podgorici odnosno Fabrici kreča u Spužu gdje su i obavljeni slični opiti i postoje, u industrijskom obimu, uređaji i oprema koja bi mogla da se koristi u početnoj fazi proizvodnje karbonatnih punila. Treba takođe istaći da krečnjaci brda Visočice (Spuž) koji se koriste za proizvodnju kreča, istovremeno čine i najkvalitetniju sirovinu za proizvodnju karbonatnih punila na ovom prostoru.

Uvažavajući postojeće prirodne uslove (rezerve, kvalitet), infrastrukturne objekte, prisutne su realne mogućnosti za valorizaciju krečnjaka Visočice u proizvodnji karbonatnih punila a takođe i sa drugih lokaliteta u Crnoj Gori.

Treset

Na sjevernom i sjeveroistočnom obodu Skadarskog jezera javljaju se veoma značajne naslage treseta. Jedan mali dio prostora u zoni Huma obuhvaćen je istraživanjima kojom prilikom su procijenjene velike rezerve treseta.

Najširu primjenu treset ima kao prirodno dubrivo a koristi se i u medicinske svrhe. U poljoprivredi je značajan zbog zamjene vještačkog đubriva, čime se smanjuje zagadivanje zemljišta a time i podzemnih voda.

U proteklom periodu obavljena su proučavanja treseta i izvedena uzorkovanja radi utvrđivanja kvalitativnih osobina. Radovi su obustavljeni zbog nedostatka sredstava. Geološko istražni radovi u 1979. godini, radi utvrđivanja rezervi i kvaliteta, obavljeni su djelimično, a dalja istraživanja su obustavljena.

Prisutan je znatan interes u zemlji i inostranstvu za eksploataciju i pre-radu treseta, što opravdava nastavak aktivnosti u cilju njegove valorizacije. Pritom je veoma važno uskladiti odnos na relaciji proizvodnja - životna sredina, odnosno uvažavanje aspekta zaštite životne sredine.

Treset Skadarskog jezera je specifičan, akumuliran pretežnim dijelom u vodi, što uslovljava i odgovarajuću metodu eksploatacije. U ovom smislu Institut za tehnička istraživanja patentirao je tehnologiju eksploatacije treseta na način kojim bi se sačuvao prirodni kvalitet i sprječilo miješanje sa dodatnim količinama vode i druge uticaje pri vadenju. (Izum Prof. B. Vulićevića).

U vezi valorizacije treseta Skadarskog jezera neophodno je:

- utvrditi uticaj eventualne eksploatacije na životnu sredinu Skadarskog jezera i okoline, i u slučaju povoljnih rezultata
- nastaviti geološka istraživanja u cilju utvrđivanja rezervi i kvaliteta treseta.

III ZAVRŠNA RAZMATRANJA

Potreba da se mineralno bogatstvo koristi u skladu sa dostignućima savremene nauke i tehnike predstavlja ekonomsko-geološko-rudarsko-tehnološku kategoriju poznatu u svijetu pod imenom "Konzervacija mineralnih sirovina". Ona obuhvata sve aktivnosti koje imaju za cilj racionalnost i efikasnost u otkrivanju, eksploataciji i preradi mineralnih sirovina, što će omogućiti nastupajućim generacijama učeće u korišćenju rudnog bogatstva. Zato ona treba da nađe mjesto u privrednom razvoju Crne Gore.

Značaj konzervacije mineralnih sirovina ogleda se u kompleksnom istraživanju i primjeni savremenih metoda eksploatacije, eksploataciji novih mineralnih sirovina i racionalnom iskorišćavanju mineralnih sirovina. Međutim, prisutne su i pojave negativnih efekata:

- neke mineralne sirovine ne eksploatišu se zbog nedostatka materijalnih sredstava;
- stepen iskorišćenosti mineralnih sirovina često je nizak, što utiče na vijek trajanja ležišta, istovremeno umanjujući efektivnost ulaganja sredstava za geološka istraživanja;
- odsustvo pripreme mineralnih sirovina umanjuje ekonomske efekte eksploatacije i omogućava raubovanje mineralne supstance;

- mineralne sirovine se ne iskorišćavaju kompleksno, pa su u jalovištima koncentrišu korisni minerali, rijetki i drugi elementi;
- većina mineralnih sirovina plasira se potpuno ili djelimično u neprerađenom ili poluprerađenom stanju pa su ekonomski efekti valorizacije na niskom nivou;
- obustavljena je eksploatacija više mineralnih sirovina a da nije sagledano objektivno stanje kad su u pitanju rezerve, kvalitet, iskorišćenost ležišta i infrastrukturni objekti;
- u okviru racionalnog korišćenja mineralnog bogatstva problemu supstitucije nije poklonjena odgovarajuća pažnja;
- eksploatacija i prerada mineralnih sirovina često je u koliziji sa normama zaštite životne sredine.

Navedene činjenice i ocjene opravdavaju potrebu primjene konzervacije kao politike i pravca u tehnološkom razvoju Crne Gore, čije metode treba primijeniti u domenu:

- geoloških istraživanja,
- eksploatacije,
- pripreme,
- prerade,
- supstitucije.

U vezi sa izloženim neophodno je da se:

- inteziviraju geološka istraživanja za proširenje postojećih i utvrđivanje rezervi novootkrivenih mineralnih sirovina,
- racionalno koriste prirodni mineralni resursi,
- inteziviraju naftogeološka istraživanja u podmorju i kopnu,
- nastave istraživanja ugljeva u energetske svrhe,
- radi na aktiviranju rudnika sa obustavljenom eksploatacijom u skladu sa zahtjevima tržišta i ekonomskom opravdanošću,
- radi na izgradnji preradivačkih kapaciteta na bazi sopstvenih mineralnih resursa (hemijска industrija, metalurgija, građevinska industrija),
- valorizacija mineralnih sirovina uskladi sa očuvanjem životne sredine.

IV STATISTIČKI PODACI O PROIZVODNJI I PRERADI MINERALNIH SIROVINA

Komentar tabela i slika

Tab. 2, sl. 2 i 3.

Rudnik Šuplja Stijena

Početni period eksploatacije karakteriše mali obim proizvodnje rude Pb-Zn, ali visok sadržaj Pb i Zn.

Do kraja sedamdesetih godina stalno povećanje proizvodnje rude Pb-Zn prati opadanje sadržaja Pb i Zn (Sl. 2). Osamdesetih i devedesetih godina, bez obzira na obim proizvodnje, izraženo je konstantno opadanje sadržaja Pb i Zn u rudi. To se isto odnosi i na proizvodnju koncentrata Pb i Zn (Sl. 3).

Na osnovu datih pokazatelia može se zaključiti da je u praksi bila neracionalna eksploatacija, odnosno raubovanje, što se odnosi na početne godine rada rudnika, a kasnije, pribjegavalo se eksploataciji sve siromašnije rude što je u skladu i sa metalogenetskim karakteristikama šupljostijenskih rudišta. U ovim uslovima odgovarajuća količina metala obezbjeđivana je povećanjem obima proizvodnje što je nesumnjivo uticalo i na rentabilitet poslovanja rudnika.

Tab. 3, sl. 4.

Rudnik Brskovo

Kod proizvodnje rude i koncentrata Pb i Zn prisutan je proporcionalni odnos koji ukazuje na ravnomjerniji sadržaj Pb i Zn u rudi tokom čitavog eksploatacionog perioda. S obzirom da ne raspolažemo podacima za čitav period eksploatacije (1976-1991), ilustrativni su pokazateli sadržaja metala u rudi u prvoj deceniji rada rudnika (1976-1986) kad se sadržaj Zn kretao 2.13 - 3.09%, a Pb 0.34 - 0.78%.

Prikazane vrijednosti koncentrata Pb na pr.3 i tab.2. odnose se i na koncentrat bakra i srebra.

Tab. 4, sl. 5.

Rudnik bijelih boksita (Cetinje)

Sa malim izuzetkom (1960, 1961, 1970), proizvodnja bijelog boksita uglavnom se kretala ravnomjerno (5-6.000 tona/g) do obustave eksploatacije (1988).

Tab. 5, sl. 6.

Rudnik bentonita Bijelo Polje (Petrovac n/m)

Proizvodnja bentonita bilježila je trend porasta. Opadanje proizvodnje i njen prekid uslovjen je tržišnim prilikama.

Tab. 6 i 7, sl. 7.

Rudnici crvenih boksita (Nikšić)

Uočljiv je izraženi trend rasta proizvodnje crvenog boksita. Dat je posebno segment koji se odnosi na Kombinat aluminijuma u Podgorici (tab.6), gdje se zapažaju dva vremenska intervala od kojih posljednji (1984-1991) karakteriše približno ujednačena godišnja proizvodnja glinice i aluminijuma.

Tab. 8, sl. 8.

Rudnik mrkog uglja Berane

Uočljiv je trend rasta proizvodnje tokom sedamdesetih godina i do sredine osamdesetih s naglim padom tokom devedesetih godina. No i pored toga kretanja proizvodnje su ispod projektovanog kapaciteta.

Rudnik radi sa ograničenim kapacitetom. Postojeće stanje je posljedica geološko-rudarskih uslova eksploatacije. Intenzivna tektonika je isparcelisala i denivelisala eksploatabilni ugljeni sloj što sprečava primjenu savremenih otkopnih metoda.

Tab. 9, sl. 9.

Rudnik mrkolignitnog uglja Pljevlja

Proizvodnja uglja bilježi stalni trend rasta izražen od 1983. godine radom termoelektrane "Pljevlja". Krajem 90-ih godina proizvodnja se smanjuje ograničenom pripremom pojedinih revira za eksploataciju (Potrlica).

Tab. 10, sl. 10.

Rudnici ukrasnog kamena (Danilovgrad)

Trend rasta proizvodnje blokova ukrasnog kamena prisutan je do 1987. godine, a kod proizvodnje ploča do 1982. godine. Krajem devedesetih godina i nadalje je u opadanju kako u proizvodnji blokova tako i ploča.

Tab. 11, sl. 11.

Solana Ulcinj

Proizvodnja morske soli je u stalnom trendu rasta sa oscilacijama u godinama kada su na proizvodnju uticali objektivni faktori (vremenske prilike i dr.).

Tab.2. Proizvodnja rude i koncentrata u Šupljoj stijeni (1954-1987)

| Godina | Ruda (t) | Sadržaj metala u rudi (%) | | Koncentrat (t) | |
|--------|----------|---------------------------|-------|----------------|--------|
| | | Olovo | Cink | Olovo | Cink |
| 1954 | 55.607 | 4,95 | 11,98 | 2.659 | 9.616 |
| 1955 | 57.000 | 4,56 | 9,76 | 2.219 | 8.881 |
| 1956 | 57.472 | 3,85 | 9,53 | 2.650 | 9.105 |
| 1957 | 67.396 | 3,99 | 8,93 | 3.124 | 9.772 |
| 1958 | 77.784 | 3,32 | 9,32 | 4.111 | 12.280 |
| 1959 | 89.687 | 4,01 | 8,05 | 4.110 | 12.679 |
| 1960 | 122.925 | 3,68 | 7,28 | 5.406 | 15.540 |
| 1961 | 132.000 | 3,00 | 7,65 | 4.682 | 16.679 |
| 1962 | 139.323 | 3,88 | 7,07 | 4.998 | 17.398 |
| 1963 | 143.966 | 2,43 | 7,51 | 5.098 | 18.343 |
| 1964 | 144.087 | 2,42 | 7,27 | 4.142 | 17.248 |
| 1965 | 138.628 | 1,55 | 6,86 | 2.120 | 16.326 |
| 1966 | 147.008 | 1,42 | 4,62 | 2.195 | 10.546 |
| 1967 | 173.132 | 1,25 | 4,21 | 2.227 | 11.398 |
| 1968 | 198.137 | 1,07 | 3,85 | 1.867 | 11.403 |
| 1969 | 163.430 | 1,47 | 3,92 | 2.604 | 10.209 |
| 1970 | 170.000 | 1,33 | 3,84 | 2.461 | 11.606 |
| 1971 | 122.046 | 1,34 | 3,36 | 1.855 | 6.207 |
| 1972 | 90.250 | 0,98 | 4,10 | 1.055 | 5.122 |
| 1973 | 87.660 | 0,64 | 4,55 | 714 | 6.760 |
| 1974 | 91.343 | 0,92 | 3,27 | 1.029 | 7.798 |
| 1975 | 81.830 | 0,86 | 3,25 | 759 | 4.427 |
| 1976 | 99.424 | 0,92 | 3,10 | 917 | 4.519 |
| 1977 | 92.689 | 1,12 | 3,53 | 1.229 | 5.524 |
| 1978 | 87.400 | 0,82 | 3,31 | 946 | 4.757 |
| 1979 | 113.480 | 0,88 | 2,63 | 1.018 | 4.620 |
| 1980 | 110.190 | 0,78 | 2,5-1 | 1.052 | 4.451 |
| 1981 | 129.280 | 1,10 | 2,69 | 1.815 | 5.652 |
| 1982 | 123.510 | 0,96 | 2,41 | 1.398 | 4.235 |
| 1983 | 138.420 | 0,87 | 1,86 | 1.395 | 4.235 |
| 1984 | 136.380 | 0,99 | 1,95 | 1.355 | 3.580 |
| 1985 | 117.400 | 1,10 | 2,25 | 1.345 | 3.582 |
| 1986 | 184.239 | 0,74 | 2,11 | 1.581 | 5.390 |
| 1987 | 72.102 | 0,66 | 1,52 | 551 | 1.521 |

Tab. 3. Proizvodnja rude i koncentrata u Brskovu (1976-1991)

| Godina | Ruda (t) | Koncentrat (t) | Godina | Ruda (t) | Koncentrat (t) |
|--------|------------|----------------|--------|------------|----------------|
| | (Pb,Cu,Ag) | (Zn) | | (Pb,Cu,Ag) | (Zn) |
| 1976 | 95.970 | 428 | 1984 | 303.541 | 3.818 |
| 1977 | 172.494 | 1.627 | 1985 | 230.192 | 1.926 |
| 1978 | 228.632 | 3.600 | 1986 | 202.971 | 1.330 |
| 1979 | 216.414 | 1.925 | 1987 | 112.898 | 498 |
| 1980 | 269.059 | 2.978 | 1988 | 89.495 | 408 |
| 1981 | 315.109 | 7.115 | 1989 | 96.688 | 393 |
| 1982 | 282.259 | 4.412 | 1990 | 94.056 | 20 |
| 1983 | 122.365 | 1.920 | 1991 | 33.451 | 130 |
| | | | | | 1.480 |

Tab.4. Proizvodnja bijelog boksita (1960-1988)

| Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 1960 | 9.709 | 1970 | 15.452 | 1980 | 5.200 |
| 1961 | 10.942 | 1971 | 8.021 | 1981 | 5.900 |
| 1962 | 4.113 | 1972 | 7.560 | 1982 | 5.640 |
| 1963 | 3.734 | 1973 | 6.890 | 1983 | 6.630 |
| 1964 | 5.433 | 1974 | 7.158 | 1984 | 5.600 |
| 1965 | 6.619 | 1975 | 7.759 | 1985 | 6.000 |
| 1966 | 5.228 | 1976 | 5.184 | 1986 | 5.910 |
| 1967 | 5.200 | 1977 | 6.010 | 1987 | 5.320 |
| 1968 | 7.032 | 1978 | 4.000 | 1988 | 1.500 |
| 1969 | 5.525 | 1979 | 4.441 | | |

Tab. 5. Proizvodnja bentonita (1958-1970)

| Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 1958 | 3.814 | 1965 | 33.886 |
| 1959 | 8.823 | 1966 | 12.238 |
| 1960 | 4.781 | 1967 | 12.703 |
| 1961 | 10.956 | 1968 | 6.300 |
| 1962 | 7.311 | 1969 | 13.075 |
| 1963 | 28.288 | 1970 | 10.968 |
| 1964 | 11.534 | | |

Tab. 6. Proizvodnja crvenog boksita (1948-1991)

| Godina | Ruda (t) | Godina | Ruda (t) |
|--------|----------|--------|----------|
| 1948 | 7.643 | 1970 | 310.016 |
| 1949 | 28.000 | 1971 | 350.737 |
| 1950 | 7.000 | 1972 | 352.547 |
| 1951 | 31.000 | 1973 | 394.913 |
| 1952 | 100.000 | 1974 | 461.224 |
| 1953 | 90.000 | 1975 | 410.053 |
| 1954 | 91.000 | 1976 | 480.000 |
| 1955 | 140.000 | 1977 | 500.237 |
| 1956 | 202.000 | 1978 | 523.538 |
| 1957 | 215.000 | 1979 | 530.000 |
| 1958 | 150.000 | 1980 | 495.860 |
| 1959 | 160.000 | 1981 | 504.711 |
| 1960 | 216.770 | 1982 | 570.160 |
| 1961 | 246.144 | 1983 | 670.000 |
| 1962 | 259.853 | 1984 | 701.000 |
| 1963 | 245.879 | 1985 | 731.897 |
| 1964 | 254.800 | 1986 | 780.000 |
| 1965 | 269.892 | 1987 | 820.000 |
| 1966 | 301.966 | 1988 | 870.000 |
| 1967 | 343.677 | 1989 | 900.000 |
| 1968 | 327.004 | 1990 | 892.996 |
| 1969 | 343.850 | 1991 | 900.000 |

Tab. 7. Proizvodnja glinice i tečnog metala u Kombinatu aluminijuma u Podgorici (1973-1991)

| Godina | Glinica (t) | Tečni metal (t) | Boksit (t) |
|--------|-------------|-----------------|------------|
| 1973 | 152.888 | 42.725 | 351.795 |
| 1974 | 151.230 | 53.057 | 367.943 |
| 1975 | 157.014 | 52.681 | 393.948 |
| 1976 | 183.349 | 56.722 | 484.765 |
| 1977 | 199.164 | 56.722 | 484.765 |
| 1978 | 173.247 | 57.649 | 434.209 |
| 1979 | 165.915 | 55.486 | 402.128 |
| 1980 | 169.951 | 71.691 | 403.651 |
| 1981 | 178.219 | 76.324 | 413.468 |
| 1982 | 169.327 | 80.518 | 414.733 |
| 1983 | 179.308 | 85.010 | 457.576 |
| 1984 | 211.920 | 100.150 | 516.428 |
| 1985 | 245.116 | 104.030 | 574.920 |
| 1986 | 258.503 | 107.570 | 603.605 |
| 1987 | 260.839 | 102.003 | 606.842 |
| 1988 | 272.683 | 106.716 | 629.052 |
| 1989 | 267.472 | 107.493 | 599.452 |
| 1990 | 268.517 | 105.414 | 623.228 |
| 1991 | 208.030 | 102.256 | 493.676 |

Tab. 8. Proizvodnja mrkog uglja (1960-1991)

| Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 1960 | 9.994 | 1970 | 118.520 | 1980 | 22.440 |
| 1961 | 9.532 | 1971 | 121.653 | 1981 | 44.844 |
| 1962 | 9.740 | 1972 | 120.099 | 1982 | 61.200 |
| 1963 | 29.041 | 1973 | 109.961 | 1983 | 84.137 |
| 1964 | 92.072 | 1974 | 106.717 | 1984 | 100.961 |
| 1965 | 110.322 | 1975 | 99.140 | 1985 | 87.343 |
| 1966 | 112.507 | 1976 | 103.158 | 1986 | 106.715 |
| 1967 | 115.785 | 1977 | 63.632 | 1987 | 51.741 |
| 1968 | 125.251 | 1978 | 18.153 | 1988 | 19.439 |
| 1969 | 121.075 | 1979 | - | 1989 | 41.694 |
| | | | | 1990 | 24.956 |
| | | | | 1991 | 4.383 |

Tab. 9. Proizvodnja mrkolignitnog uglja (1952-1991)

| Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 1952 | 16.200 | 1972 | 316.237 |
| 1953 | 20.586 | 1973 | 380.697 |
| 1954 | 32.935 | 1974 | 370.903 |
| 1955 | 88.609 | 1975 | 478.759 |
| 1956 | 130.604 | 1976 | 427.396 |
| 1957 | 133.756 | 1977 | 498.256 |
| 1958 | 190.274 | 1978 | 771.334 |
| 1959 | 206.151 | 1979 | 916.987 |
| 1960 | 276.909 | 1980 | 1.233.912 |
| 1961 | 282.863 | 1981 | 1.451.096 |
| 1962 | 292.867 | 1982 | 1.593.919 |
| 1963 | 305.074 | 1983 | 2.178.783 |
| 1964 | 370.903 | 1984 | 2.603.501 |
| 1965 | 384.256 | 1985 | 2.682.347 |
| 1966 | 333.210 | 1986 | 2.179.639 |
| 1967 | 380.772 | 1987 | 2.267.158 |
| 1968 | 363.294 | 1988 | 1.799.055 |
| 1969 | 373.549 | 1989 | 1.769.278 |
| 1970 | 365.750 | 1990 | 1.727.746 |
| 1971 | 316.237 | 1991 | 1.732.330 |

Tab. 10. Proizvodnja blokova i ploča ukrasnog kamenja (1960-1991)


| Godina | Blokovi (m ³) | Ploče (m ²) | Godina | Blokovi (m ³) | Ploče (m ²) |
|--------|---------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| 1960 | 9.994 | 1970 | 118.520 | 1980 | 22.440 |
| 1960 | 121 | 2.187 | 1976 | 1.525 | 23.450 |
| 1961 | 260 | 1.878 | 1977 | 1.602 | 29.451 |
| 1962 | 269 | 769 | 1978 | 1.889 | 42.648 |
| 1963 | 107 | 1.548 | 1979 | 4.059 | 52.210 |
| 1964 | 79 | 1.898 | 1980 | 5.220 | 63.182 |
| 1965 | 354 | 3.131 | 1981 | 4.469 | 63.000 |
| 1966 | 503 | 1.538 | 1982 | 4.930 | 60.234 |
| 1967 | 749 | 219 | 1983 | 5.241 | 56.276 |
| 1968 | 477 | 247 | 1984 | 5.724 | 44.473 |
| 1969 | 733 | - | 1985 | 6.017 | 53.234 |
| 1970 | 1.519 | 102 | 1986 | 7.466 | 48.163 |
| 1971 | 1.930 | 434 | 1987 | 6.229 | 55.584 |
| 1972 | 2.445 | 34.227 | 1988 | 5.772 | 55.493 |
| 1973 | 2.135 | 22.363 | 1989 | 5.181 | 49.197 |
| 1974 | 2.423 | 23.524 | 1990 | 4.894 | 36.678 |
| 1975 | 1.342 | 25.635 | 1991 | 3.666 | 31.029 |


Tab. 11. Proizvodnja morske soli (1960-1991)

| Godina | Količina (t) | Godina | Količina (t) |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 1960 | 19.000 | 1976 | 4.500 |
| 1961 | 19.000 | 1977 | 13.721 |
| 1962 | 19.000 | 1978 | 14.700 |
| 1963 | 19.000 | 1979 | 5.200 |
| 1964 | 27.000 | 1980 | 13.308 |
| 1965 | 22.500 | 1981 | 20.904 |
| 1966 | 26.000 | 1982 | 12.000 |
| 1967 | 18.000 | 1983 | 9.600 |
| 1968 | - | 1984 | 19.000 |
| 1969 | 5.500 | 1985 | 33.702 |
| 1970 | 9.800 | 1986 | 35.747 |
| 1971 | 25.000 | 1987 | 38.568 |
| 1972 | 437 | 1988 | 29.491 |
| 1973 | 610 | 1989 | 32.864 |
| 1974 | 14.400 | 1990 | 43.815 |
| 1975 | 29.830 | 1991 | 34.603 |

Izvor (tab. 1-11): Republički zavod za statistiku i djelimično pojedinih preduzeća


Slika 2. PROIZVODNJA RUDE I SADRŽAJ Pb i Zn (1954 - 1987)
ŠUPLJA STIJENA





Slika 3. PROIZVODNJA KONCENTRATA Pb i Zn (1954 - 1987)**ŠUPLJA STIJENA**

Slika 4. PROIZVODNJA RUDE I KONCENTRATA (1976 - 1991)


- B R S K O V O -






Slika 6 PROIZVODNJA BENTONITA (1958 – 1970)


Slika 7. PROIZVODNJA I PRERADA CRVENIH BOKSITA (1948 - 1991)




Slika 8. PROIZVODNJA MRKOG UGLJA (1960 - 1991)
BERANE




Slika 9. PROIZVODNJA MRKOLIGNITNOG UGLJA (1952 - 1991)



Slika 10. PROIZVODNJA I PRERADA UKRASNOG KAMENA (1960-1991)



Slika 11. PROIZVODNJA MORSKE SOLI (1960 - 1991)



L I T E R A T U R A

1. Ćipranić D.: 1986. *Rudarstvo u SR Crnoj Gori*
2. Čepić M.: 1994. *Mogućnosti eksploatacije mineralnih sirovina u rudnicima Crne Gore sa obustavljenom proizvodnjom - barit Podkovača.*
3. Dragašević T.: 1984. *Naftno-gasna otkrića na podmorju SR Crne Gore.*
4. Dragašević T., Nikolić D.: 1989. *Osvrt na dosadašnje rezultate i perspektiva istraživanja nafte i gasa u Crnoj Gori*, DIT "Naftagas" No 10-16, 33-44. Novi Sad.
5. Dragović D.: 1987. *Prirodni mineralni resursi*
6. Dragović D.: 1988. *Prirodni mineralni resursi*. Praksa br.1. str. 25-32. Titograd.
7. Dragović D.: 1993. *Nafta i gas.*
8. Dragović D.: 1994. *Ugljevi Crne Gore*
9. Dragović D.: 1994. *Bijeli boksiti*
10. Dragović D.: 1994. *Prirodni mineralni resursi Crnogorskog primorja i zaleđa.*
11. Gomilanović M., Ostojić M.: 1993. *Proizvodnja i prerada mineralnih sirovina u funkciji ideje "Ekološka država Crna Gora", postojeće stanje i pravci daljeg razvoja*, Zbornik radova sa savjetovanja "Pretpostavke i potencijali realizacije ideje Ekološka država Crna Gora". Podgorica.
12. Jauković J., Šljivančanin M., Radulović J.: 1987. *Prozvodnja boksita u Crnoj Gori.*
13. Milovanović D.: 1986. *Osnovne karakteristike konzervacije metaličnih mineralnih sirovina u SFRJ*, Rudarstvo i metalurgija, br.11. 253-262. Beograd.
14. Vukmirović V.: 1986. *Mjesto i uloga boksita u strategiji tehnološkog razvoja Crne Gore.*
15. Žic J.: 1984. *Gline Pljevlja*
16. Žugić M.: 1994. *Mogućnosti eksploatacije mineralnih sirovina u rudnicima Crne Gore - cink i olovo, "Šuplja Stijena".*